



ARDEX DF 710

Lekka masa szpachlowa do wykonywania gładzi

Biała, lekka, gotowa do użytku szpachla dyspersyjna.

Do szpachlowania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów, wewnątrz pomieszczeń.

Doskonała przyczepność do większości podłoży budowlanych, bez gruntowania.

Do wytwarzania powierzchni, klas od Q3 do Q4.

W grubościach warstw do 3mm.

Doskonale obrabialna.

Możliwość zejścia do „zera”.

Nadaje się idealnie do szlifowania.

Wysoka stabilność.

Możliwość nanoszenia mechanicznego.

ARDEX DF 710

Lekka masa szpachlowa do wykonywania gładzi

Zakres zastosowania:

Do wewnątrz.

Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni ścian i stropów przed pracami malarskimi, tapeciarskimi oraz przed nałożeniem tynku żywicznego.

Rodzaj:

Biała, gotowa do użytku dyspersyjna masa szpachlowa na bazie wysokojakościowej dyspersji żywicznej z odpowiednio dobranymi wypełniaczami. ARDEX DF 710 jest paroprzepuszczalny, charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością jak również gwarantuje wysoką przyczepność na chłonnych i niechłonnych podłożach budowlanych bez konieczności gruntowania.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, suche, twarde i wolne od kurzu, zabrudzeń i innych substancji obniżających przyczepność. Tapety, odpadające warstwy farb czy tynków usunąć.

Warstwy emalii, farby olejnej i lateksowej oraz innego typu podłoża, należy oczyścić z oleju, wosku i odtłuścić przed nałożeniem masy.

Gładkie i szczelne podłoża zagruntować preparatami ARDEX P4 lub ARDEX P82.

Chłonne podłoże mineralne dla obniżenia i wyrównania ich chłonności zagruntować przy pomocy ARDEX P52.

Stosowanie materiału:

ARDEX DF 710 jest gotowy do użycia bez konieczności przemieszania.

Podczas ręcznego nanoszenia, materiał nakładany jest przy pomocy pacy ze stali szlachetnej a następnie wygładzany. Uzyskanie wymaganej struktury powierzchni wymaga uprzedniego zwilżenia powierzchni. Wyschnięta powierzchnia nadaje się do łatwego szlifowania.

Obróbka wykończeniowa:

Rozpoczęcie malowania lub tapetowania może nastąpić po pełnym wyschnięciu materiału.

Podczas prowadzenia prac wykończeniowych należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie przygotowania podłoża i sposobu prowadzenia prac.

Wskazówki:

Masę ARDEX DF 710 stosować w zakresie temperatur +5°C - +30°C.

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX

Gęstość świeżej zaprawy:	ok. 1,5 kg/l
Zużycie:	ok. 1,5 kg/m ² /mm
Wysychanie (20°C/50 %)	ok. 24h przy 3 mm
Wartość pH:	ok. 9,5
EMICODE:	-
GISCODE:	D1 – bezrozpuszczalnikowy
Oznaczenie wg GHS/CLP:	brak
Oznaczenie wg ADR/GGVSEB:	brak
Opakowanie:	wiadro 14 kg netto
Przechowywanie:	Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 m-cy.



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
D-58453 Witten

13

16836
EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX DF 710
Szpachla drobnoziarnista
EN 13963:2A

Wytrzymałość na zginanie: NPD
Reakcja na ogień: A2

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produktów. Zalecenia dotyczące obróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Są to jednak tylko zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania prac.