



ARDEX A 45 FEIN

Zaprawa szpachlowa od 0 do 20 mm

- Szpachlowanie finiszowe. Możliwość szpachlowania do "zera"
- Na wszystkie odpowiednie podłoża jako zaprawa naprawcza, wypełniająca i wygładzająca
- Szybko schnąca
- Reaktywna zaprawa w szczególności do modelowania powierzchni



Produkt systemowy ARDEX

Szczególnie przeznaczony do systemów podłogowych ARDEX. Członek stowarzyszenia materiałów niskoemisyjnych GEV.

Zakres stosowania:

Do wewnątrz. Na podłogi.

Stabilna zaprawa szpachlowa do wyrównywania, szpachlowania i wygładzania:

- stopni schodów i podestów
- ubytków i wyrw na powierzchni jastrychów cementowych i powierzchni podłóg betonowych
- różnicy poziomów i nierówności
- finiszowego dużych powierzchni

ARDEX A 45 FEIN jest uniwersalną zaprawą szpachlową o świetnych właściwościach roboczych. Po 10 - 15 minutach od nałożenia powierzchni można obrobić i wymodelować.

Rodzaj:

Szary proszek zawierający specjalne cementy, wyselekcjonowane mineralne wypełniacze oraz tworzywa sztuczne.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi spełniać wymagania normy DIN 18365 >Montaż pokryć podłogowych< oraz DIN 18356 >Roboty parkieciarskie<. Podłoże musi być suche, mocne, nośne, pozbawione rys, o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie i odrywanie.



www.blauer-engel.de/uz113

CE

1783

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 45

D-58453 Witten

18

32602

EN 13 813:2002

ARDEX A 45 FEIN

Stabilna zaprawa szpachlowa

EN 13 813 : CT-C35-F6

Wytrzymałość na ściskanie: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Wytrzymałość na zginanie: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Ścieralność na tarczy

Böhme: NPD

Przyczepność do podłoża

betonowego: NPD

Wartość pH: NPD

Reakcja na ogień: A1

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55 - 200 Olawa
Tel. +48 71 716 45 60 Fax.
+48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX A 45 FEIN

Zaprawa szpachlowa od 0 do 20 mm

ARDEX A 45 FEIN przeznaczony jest na większą, nośnych, odpornych na działanie wody podłogi. Jastrychy anhydrytowe zagruntowa! gruntem ARDEX P 52 rozcieńczonym z wodą 1:3. Gładkie i szczelne podłogi, lastriko, płytki ceramiczne zagruntowa! gruntem ARDEX P 52 w koncentracji lub ARDEX P 82. Resztki klej¹ w do wykładzin musz! być nośne i odporne na działanie wilgoci.

Przestrzega! zapis¹ w stosowania preparatów gruntujących. Stosować się do zasad przygotowywania podłogi anhydrytowych.

Sposób użycia:

Do wymieszania 25 kg ARDEX A 45 FEIN dodać ok. 6,5 do 7,5 l wody. Do czystego pojemnika należy wlać czystą wodę i mieszając dodać taką ilość proszku, by powstała jednolita, niezawierająca grudek płynna masa.

ARDEX A 45 FEIN przy temperaturze 18-20°C może być wykorzystywana przez okres około 15 minut, przy czym niskie temperatury wydłużają ten czas, a wysokie skracają.

ARDEX A45 FEIN jest szczególnie polecany do odbudowy wykruszonych stopni schodów, wygładzania stopni i podstopnic. Po ok. 15 minutach można przystąpić do dalszej obróbki powierzchni tj. filcowania, kształtowania krawędzi stopni lub wygładzania.

Stosowanie produktu:

ARDEX A45 FEIN nanosić w jednym cyklu pracy do grubości warstwy 20 mm. Na jastrychach asfaltowych i starych resztkach klejów maksymalna grubość warstwy wynosi 5 mm.

Minimalna grubość warstwy pod parkiet wynosi 2 mm.

Minimalna grubość warstwy na za zagruntowanych, niechlonych podłożach wynosi 1,5 mm.

Przy pracach wyrównawczych w grubościach warstw od 20 do 50 mm mieszać z kruszywem wg:

Mieszanie	Kruszywo	Proporcja mieszania	
		Zaprawa	kruszywo
20-30 mm	0-4 mm	1,0 c.o.	0,3 c.o.
30-50 mm	0-8 mm	1,0 c.o.	1,0 c.o.

UWAGA:

W takim przypadku zagruntować powierzchnię gruntem ARDEX P 52 rozcieńczonym 1:3 z wodą. Produkt należy używać przy temperaturze od +5°C. W przypadku dużego nasłonecznienia i wysokich temperatur chronić warstwę masy przed zbyt szybkim wyschnięciem. W trakcie wykonywania prac z masa należy przestrzegać ogólnie obowiązujących norm.

Nie używać zaprawy ARDEX A 45 FEIN na zewnątrz oraz w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci.

W razie wątpliwości wykonać prace próbne.

Nie używać zaprawy ARDEX A 45 FEIN na zewnątrz oraz w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. W takim przypadku użyć zaprawy ARDEX A 46. W razie wątpliwości wykonać prace próbne.

Wskazówki:

Produkt zawiera cement. Reaguje alkalicznie. Nie dopuszczać do kontaktu z dziećmi. Chronić oczy i skórę.

W czasie pracy z produktem nie spożywać posiłków, nie pić i nie palić.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć obficie czystą wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Narzędzia myć czystą wodą zaraz po zakończeniu pracy.

Przestrzegać zapisów w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Utylizacja:

Resztek nie wylewać do kanalizacji, nie zakopywać. Resztki oraz puste opakowania podlegają recyklingowi. Resztki produktów zebrać, zmieszać z wodą i pozostawić do utwardzenia, następnie z innymi odpadami budowlanymi wywieźć z budowy.

W stanie związanym nie stanowi zagrożenia fizjologicznego i ekologicznego.

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX:

Baza surowcowa:	Cement
Opakowania:	worki 25 kg netto
Proporcje mieszania:	6,5 L - 7,5 L na worek
Gęstość nasypowa:	1,3 kg
Ciężar świeżej zaprawy:	1,9 kg
Zużycie:	1,25 kg/m ² /mm
Czas użycia:	15 minut
Możliwość chodzenia*	60 minut
Dalsza obróbka:	60 minut
Prace okładzinowe*:	0-10 mm 60 minut 10-20 mm 90 minut 20-50 mm 180 minut
Wytrzymałość na ściskanie:	po 28 dniach ok. 35,0 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie:	po 28 dniach ok. 6,0 N/mm ²
Krzesła na kółkach*:	tak
Ogrzewanie podłogowe:	tak
EMICODE:	EC1 ^{PLUS} R = bardzo nisko emisyjny
Błękitny aniol:	RAL UZ 113
Oznakowanie wg GHS/CLP	GHS05 „drażniący”, Słowo sygnałowe: niebezpieczeństwo
Oznakowanie wg GGSB/ADR:	brak
Składowanie:	w suchych pomieszczeniach 12 mies.

* Przy +18°C do +20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 50 %

* obciążenia krzesel na kółkach zgodnie z EN 12529

Stosować się do norm i wytycznych branżowych z zakresu układania wykładzin i parkietów