ARDEX AF 825

Środek mocujący do płytek wykładzinowych

- Wysoka lepkość
- Szybko schnący
- Niski poziom emisji
- Oszczędny w użyciu

Produkt systemowy ARDEX
Szczególną pewność daje zastosowanie produktu w połączeniu z podkładowymi masami rozlewnymi firmy ARDEX.
Zastosowanie rozwiązania systemowego zapewnia brak zbędnych i szkodliwych zapachów. Członek stowarzyszenia kontroli emisji materiałów przeznaczonych do układania podłóg, kleje i masy szpachlowe e.V., GEV.

Zakres stosowania:

Środek mocujący do wykładzin dywanowych z tylną stroną wykonaną z:

– Bitumów, włóknin

– PVC

– PUR

na chłonnych i niechłonnych podłożach wewnątrz budynków.

Opis materiału:

Dyspersje poliakrylanowe, barwne pigmenty organiczne , woda, dodatki i konserwanty: izotiazolinon

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wyrównane, stale suche, twarde, nośne, czyste, bez pęknięć, jak również musi być wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie w razie konieczności musi zostać właściwie przygotowane. Można stosować się do wytycznych normy DIN 18365: „Pokrycia podłogowe”.

Poddawać silnie chłonnym podłożom produkt ARDEX P 52 (rozcieńczony 1: 2 wodą). Aby naprawić płytki SL, wymagane są gładkie powierzchnie. Dlatego zawsze należy pokrywać powierzchnie szorstką powierzchnią. Podłogi muszą być mocno połączone z podłożem i powinny być wolne od środków konserwujących i innych środków antyadhezyjnych.

Jakiekolwiek prace wyrównujące podłoże muszą być wykonywane za pomocą odpowiednich produktów ARDEX.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

ARDEX AF 825 należy równomiernie rozprowadzić na przygotowane podłoże za pomocą wałka. Należy unikać zgrubień kleju. W przypadku aplikacji na podłogach podniesionych, nie nanosić środka mocującego pomiędzy elementami. Fugi stykowe zakleić taśmą. Czas wstępnego odparowania zależy od wilgotności powietrza, temperatury podłoża oraz powietrza w pomieszczeniu i może wynosić od 30 minut na podłożu chłonnym do 60 minut na podłożu nie chłonnym.

Układanie płytek należy rozpocząć dopiero kiedy ARDEX AF 825 jest powierzchniowo suchy i przezroczysty.

Układanie okładzin odprowadzających ładunki elektrostatyczne:

ARDEX AF 825 należy wymieszać z dodatkiem przewodzącym ARDEX LZ 824 w proporcjach 4:1.

Ponowne mocowanie płytek wykładzinowych:

W celu wymiany lub usunięcia płytek wykładzinowych, należy je lekko poluzować i wyjąć.

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz113

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-495
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

ARDEX GmbH
Postfach 6120 58430
Witten DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp.z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Wyprodukowane w systemie jakości QM/UM zgodnym z DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 825

Środek mocujący do płytek wykładzinowych

Zalecane ilości kleju:

Zużycie: ok. 70 - 90 g/m²

Uwaga:

Przy pracach wykładziniarskich należy stosować się do wskazówek producenta wykładzin, jak również do obowiązujących norm budowlanych, prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości, zrobić najpierw test na małej powierzchni.

Chronić przed dziećmi. Podczas pracy oraz w okresie wysychania w pomieszczeniu zapewnić dobra wentylację. W czasie wykonywania prac z produktem jedzenie, picie i palenie jest nie wskazane. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć bieżącą wodą. Mycie narzędzi po pracy przeprowadzić natychmiast po jej zakończeniu używając wody i mydła.

Produkt zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3: 1). Może powodować reakcje alergiczne. Produkt zawiera izotiazolinon.

Utylizacja:

Resztek nie wyrzucać do kanalizacji, nie pozostawiać w śmietnikach nie zakopywać w ziemi. Zużyte opakowania i resztki materiału utylizować u odbiorców zajmujących sie profesjonalnie recyklingiem materiałów chemicznych. Opakowanie w którym znajdują sie resztki związanego i utwardzonego kleju w którym zakończyły sie wszelkie reakcje wysychania i wiązania jest traktowane jako typowy odpad budowlany / domowy.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Materiał bazowy	Specjalna dyspersja tworzyw sztucznych
Zużycie materiału	Około 70 do 90 g/m²
Warunki aplikacji:	
Temperatura:	Powyżej +15°C
Wilgotność powietrza (rF):	Poniżej 75 %
Czas wstępnego odparowania:	Około 30 minut na podłożach chłonnych, około 60 minut na podłożach niechłonnych
Czas układania:	Około 24 godziny
Niższe temperatury i wyższe wartości względnej wilgotności powietrza mogą wydłużać czas wiązania. Podany czas odnosi sie do temperatury +18°C i względnej wilgotność powietrza 65 % (rF)	
Środki czyszczące:	Przed wyschnięciem: woda
Odporność na obciążenia:	Tak (kółka–zgodnie z normą EN 12529)
Ogrzewanie podłogowe:	Tak
Odpowiedni przy użyciu szamponów i sprayów:	Tak
EMICODE:	EC1^{PLUS} – bardzo niska emisja
GISCODE:	D1 – nie zawiera rozpuszczalników TRGS 610
Niebieski Anioł:	RAL– UZ 113
Oznaczenie według GHS/CLP:	Nie
Oznaczenie według GGVSEB/ADR:	Nie
Opakowanie:	Wiadro 10 kg netto
Przechowywanie:	Przechowywać w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem w zamkniętym opakowaniu
Magazynowanie:	Ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Gwarantujemy wysoka jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają sie na badaniach i praktycznym doświadczeniu, moga być jednak tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania dla każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.

01/2018