ARDEX A 828

Gipsowa masa szpachlowa do wyrównywania i wypełniania

- Nakładana w dowolnej warstwie wiąże równomiernie w każdej grubości
- Bez tendencji do tworzenia rys i wgłębień skurczowych
- Bardzo dobrze się szlifuje

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Zakres stosowania
Do stosowania wewnątrz. Na ściany i sufity.

- Wypełnianie powierzchni ścian i sufitów na tynkach cementowych, gipsowych oraz tynkowanie surowego muru
- Wypełnianie pęknięć, dziur, szczelin i połączeń w płytach gipsowych i gipsowo-włóknowych, prefabrykowanych stropach betonowych i gazobetonie
- Mocowanie na kołki rozporowe oraz osadzanie uchwytów do armatury, instalacji itp.
- Wykonywanie wykończeń powierzchni w klasach Q1-Q4 na płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
(*Zgodnie z instrukcją nr 2 Grupy Przemysłowej Płyt Gipsowych w Federalnym Związku Przemysłu Płyt Gipsowych i Płyt Gipsowych Budowlanych)

Rodzaj (Opis produktu)
Biały proszek na bazie gipsu i tworzyw sztucznych. Po wymieszaniu z wodą powstaje plastyczna masa szpachlowa o konsystencji pasty, która po stwardnieniu mocno przylega do powierzchni ścian i sufitów, niezależnie od tego, czy jest to tynk wapienno-cementowy, gipsowy lub cementowy, beton, płyty budowlane czy mur.
ARDEX A 828 charakteryzuje się wysoką zdolnością wypełniania i pozwala na łatwe oraz szybkie nakładanie warstw o grubości nawet kilku centymetrów w jednym cyklu roboczym.
ARDEX A 828 jest materiałem paroprzepuszczalnym i stanowi odpowiednie podłoże pod farby, tapety oraz techniki dekoracyjne.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być szorstkie, suche, nośne oraz wolne od pyłu, brudu i innych substancji zmniejszających przyczepność. Należy usunąć tapety, słabo przylegające lub słabo związane powłoki malarskie oraz luźne tynki. Powierzchnie pokryte lakierami, masami lateksowymi, farbami lateksowymi i innymi szczelnymi materiałami należy przed szpachlowaniem oczyścić z wosku, oleju i tłuszczu.

17.07.2026

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Stanowice k. Oławy
POLSKA
+48 71 716 45 60
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
+49 (0) 23 02/664-0
+49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Producent z certyfikowanym systemem zarządzania jakością/zarządzania energią (QM/EM) zgodnym z DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX A 828

Gipsowa masa szpachlowa do wyrównywania i wypełniania

Podłoże	bez gruntowania	wymaga gruntowania
Beton komurkowy	☑	
Beton		ARDEX P 51 ARDEX P 52
Mur ceglany	☑	
Dyle gipsowe	☑	
Piaskowiec	☑	
Szpachle gipsowe	☑	
Płyty G-K i płyty gipsow włóknowe	☑	
Płyty cementowo-włóknowe	☑	
Płyty OSB DIN EN 300		ARDEX P 82
Płyty wiórowe P4 - P7		ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82
Płytki i płyty ceramiczne		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Kamień naturalny		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Farby akrylowe i farby żywiczne alkidowe		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Wodoodporne, odporne na szorowanie i zmywanie matowe farby emulsyjne		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Farby lateksowe		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Zacierane tynki mineralne	☑	
MG 2 Zaprawy wapienno-cementowe	☑	
MG 3 Zaprawy cementowe	☑	
MG 4 Zaprawy gipsowe	☑	
Tynki żywiczne		ARDEX P 4

Sposób użycia

Do wymieszania 25 kg masy ARDEX A 828 potrzeba ok. 13 l wody. Po upływie minuty (czasie „dojrzewania") i ponownym wymieszaniu masa uzyskuje konsystencję kremowej pasty i nadaje się do obróbki przez około 30 minut. W trakcie tego czasu masa stopniowo wiąże, nie zapadając się w spoinach, ubytkach, pęknięciach czy bruzdach, a na jej powierzchni nie powstają pęknięcia.
Aby uzyskać gładką powierzchnię, po wstępnym związaniu masy można ją ponownie wygładzić lub równomiernie zwilżyć pacą gąbkową, a następnie w ciągu około 15 minut – precyzyjnie wykończyć (ściągnąć) ostrą krawędzią pacy.
W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnie próbne.
Przed przystąpieniem do dalszych prac malarskich i klejenia nałożona masa szpachlowa musi całkowicie wyschnąć.
Zazwyczaj nie ma potrzeby stosowania podkładu w celu utwardzenia warstwy masy szpachlowej.
Jednak w przypadku napraw, aby uniknąć nierównomiernego wysychania nakładanej później farby, konieczne może okazać się zagruntowanie naprawianych miejsc lub całej powierzchni w zależności od właściwości wypełniających i kryjących użytej farby.
Produkt ARDEX A 828 należy stosować w temperaturze powyżej +5°C. Niskie temperatury wydłużają czas obróbki, a wysokie go skracają.

Porada praktyczna

Do szlifowania powierzchni ARDEX A 828 zaleca się stosowanie materiałów ściernych o granulacji 180-240 firm MIRKA i FESTOOL.

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania ok.	**Składnik A** 13 l wody 2,7 l wody	**Składnik B** 25 kg proszku 5 kg proszku
Zużycie materiału ok.	**Zużycie materiału** 1,0 kg proszku na m² na mm	
Stopień wykończenia	**Zużycie** 0,3 kg/m² 0,1 kg/m² 0,2 kg/m² 1,0 kg/m²	**Stopień wykończenia** 1 2 wykonanie na 1 3 wykonanie na 2 4, powierzhniowe szpachlowanie na mm
Gęstość nasypowa ok.	1,00 kg/l	
Ciężar świeżej zaprawy ok.	1,40 kg/l	
Klasyfikacja produktu	Masa do wypełniania spoin bez taśmy zabezpieczającej, Typ 4B, wg normy EN 13963	

ARDEX A 828

Gipsowa masa szpachlowa do wyrównywania i wypełniania

Właściwości aplikacji		
Czas pracy ok.	30 minut	
Prace malarskie i klejenie	po wyschnięciu	
Właściwości mechaniczne		
Wytrzymałość na zginanie ok.	**Czas** po 28 dniach	**Wytrzymałość na zginanie ok.** 3 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ok.	**Czas** po 28 dniach	**Wytrzymałość na ściskanie ok.** 7 N/mm²
Szczegóły produktu		
Wartość pH.	8	
Oznakowanie zgodnie z GHS/CLP	brak	
Oznakowanie zgodnie z ADR	brak	
EMICODE	EC 1 PLUS = niska emisja substancji organicznych PLUS	
GISCODE	CP1 = masa szpachlowa na bazie siarczanu wapnia, bez obowiązku oznakowania	
Opakowanie	Worki netto 25 kg; woreczki netto 5 kg; woreczki netto 5 kg, pakowane po 4 sztuki	
Składowanie	W suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy	

CE

0432

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

08

56130

EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX A 828
Abbindender Fugenspachtel für
Fugenverspachtelung ohne
Fugendeckstreifen
EN 13963:4B

Brandverhalten:	A1
Biegezugfestigkeit:	> 400 N
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają sie na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania dla każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.