



ARDEX SK 12

Taśma uszczelniająca TRICOM

- wodoodporna i odporna na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność na rozdarcie i rozciąganie
- odporna na alkalia
- odporna na agresywne media



Zakres stosowania

Wewnątrz i na zewnątrz, ściany i podłogi.

Taśma uszczelniająca do elastycznego i wodoszczelnego łączenia dylatacji, spoin brzegowych oraz połączeń i przejść narażonych na pękanie.

W systemie z

- Masa uszczelniająca ARDEX S1-K PLUS / S1-KC PLUS
- Elastyczny szlam uszczelniający ARDEX S7 PLUS
- Rozlewny szlam uszczelniający ARDEX S8 FLOW
- Masa uszczelniająca ARDEX 8+9
- Poliuretanowa masa uszczelniająca ARDEX S2-K PU
- Mata uszczelniająca ARDEX SK 100W TRICOM
- Klej uszczelniający ARDEX 7+8

Obowiązujące normy

DIN 18534 – Uszczelnianie pomieszczeń wewnętrznych:

Taśmy uszczelniające ARDEX TRICOM mogą być stosowane w klasach oddziaływania wody W0-I, W1-I, W2-I i W3-I.

DIN 18535 – Uszczelnianie zbiorników i basenów:

Taśmy uszczelniające ARDEX TRICOM mogą być stosowane do uszczelniania zbiorników i basenów wewnątrz i na zewnątrz budynków w klasach oddziaływania wody W1-B, W2-B i W3-B.

DIN 18531 – Uszczelnianie dachów oraz balkonów, loggii i podcieni:

Taśmy uszczelniające ARDEX TRICOM mogą być stosowane do uszczelniania balkonów i tarasów w połączeniu z płytkami lub płytami.

Według wykazu przepisów budowlanych i instrukcji ZDB

Taśmy uszczelniające ARDEX TRICOM nadają się do stosowania w klasach oddziaływania wilgoci A, B i C zgodnie z (DIBt) wykazem przepisów budowlanych A część 2 nr 1.10 oraz w klasach A0, i B0 zgodnie z ulotką ZDB „Uszczelnienia zespolone”, a także zgodnie z ETAG 022 Uszczelnienia ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych, część 2: Uszczelnienia zespolone w postaci membran.

Rodzaj (Opis materiału)

Taśma uszczelniająca ARDEX SK 12 TRICOM składa się z laminowanego z obu stron nośnika z włókniyny polipropylenowej z warstwą nośną z poliuretanu. Materiał jest wodoodporny, łatwy do cięcia nożem lub nożyczkami, bardzo dobrze wtapia się w masy uszczelniające, nie fałduje się i ma wysoką zdolność wiązania z materiałami uszczelniającymi.

Niewielka grubość materiału pozwala na niemal jednolite pokrycie masami uszczelniającymi ARDEX. Taśmy uszczelniające ARDEX SK TRICOM są na tyle paroprzepuszczalne, że umożliwiają wyschnięcie i stwardnienie znajdującej się pod nimi masy uszczelniającej.

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Stanowice k. Olawy
POLSKA
Tel: +48 71 716 45 60
Fax: +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX GmbH Postfach 6120
58430 Witten DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z
EN ISO 9001/14001

ARDEX SK 12

Taśma uszczelniająca TRICOM

Przygotowanie podłoża

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach technicznych mas uszczelniających ARDEX i membran uszczelniających ARDEX. Szczeliny muszą być odpowiednio szerokie, zgodnie z obliczonym ruchem, a w celu uniknięcia tworzenia się pętli mogą być w razie potrzeby fazowane na krawędziach.

Przygotowanie i stosowanie materiału

Taśmę uszczelniającą należy ułożyć w świeżo nałożonej wałkiem lub rozprowadzonej szpachlą masie uszczelniającej ARDEX i natychmiast docisnąć ją gładką pacą lub szpachelką. Po nałożeniu drugiej warstwy uszczelniającej taśmę należy ponownie wygładzić. Masa uszczelniająca ARDEX musi być taka sama, jak ta, która zostanie następnie zastosowana do wykonania uszczelnienia zespolonego. W przypadku stosowania meatyuszczelniającej ARDEX SK 100 W do osadzenia taśm uszczelniających należy użyć kleju uszczelniającego ARDEX 7 + 8. Lekko wciskając taśmę znajdującą się nad szczeliną brzegową lub dylatacją, można utworzyć pętlę jako rezerwę materiału na większe ruchy. Należy zwrócić uwagę, aby masa uszczelniająca nie przedostała się do znajdującej się poniżej przestrzeni ruchowej. W obszarze styku taśmy uszczelniającej należy nakładać na siebie z zakładką co najmniej 5 cm lub przyklejać za pomocą stosowanej masy uszczelniającej.

Po wklejeniu wszystkich niezbędnych elementów zestawu uszczelniającego można przystąpić do wykonywania uszczelnienia. W tym celu należy nałożyć drugą warstwę masy uszczelniającej na taśmę uszczelniającą, narożniki i manszety. W obszarze strefy ruchomej (np. dylatacji) należy pozostawić materiał uszczelniający o tej samej szerokości.

Należy zwrócić uwagę

Zestaw uszczelniający ARDEX SK TRICOM nie może być stosowany w bezpośrednim kontakcie z uszczelnieniami lub klejami zawierającymi rozpuszczalniki. W szczególnie narażonych obszarach, narażonych na agresywne działanie chemikaliów, olejów, paliw lub alkoholi, przed planowanym zastosowaniem należy zasięgnąć porady technicznej. W razie wątpliwości należy przeprowadzić próbny montaż lub sprawdzić odporność materiału.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Kolor	biały	
Ciężar ok.	180 g/m ²	
Grubość	0,32 mm	
Szerokość	120 mm	
Odporność na temperaturę	-30°C do +90°C	
Odporność na zginanie przy -20°C	brak pęknięć	
Wytrzymałość na ciśnienie	1,5 bara	
Dopuszczalny zakres ruchu	maks. 80% szerokości spoiny	
Wydłużenie przy zerwaniu	Wydłużenie 600% przy 60 N/15 mm	Kierunek/warstwa Warstwa nośna

Szczegóły produktu

Oznakowanie zgodne z GHS/CLP	brak
Oznakowanie zgodne z ADR	brak
EMICODE	EC 1 PLUS = bardzo niski poziom emisji PLUS
Opakowanie	Karton zawierający 1 rolkę o długości 10 m, karton zawierający 1 rolkę o długości 50 m
Składowanie	Można przechowywać w suchym miejscu, przez około 24 miesiące w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.