ARDEX AF 185

Klej nakładany wałkiem do wykładzin PCV

- Łatwy do aplikacji
- Ograniczone przesuwanie się wykładziny
- Możliwość instalacji wykładziny bezpośrednio po aplikacji
- Bardzo ekonomiczny
- Niskoemisyjny

Produkt systemowy ARDEX
Szczególną pewność daje zastosowanie produktu w połączeniu z podkładowymi masami rozlewnymi firmy ARDEX. Zastosowanie rozwiązania systemowego zapewnia brak zbędnych i szkodliwych zapachów. Członek stowarzyszenia kontroli emisji materiałów przeznaczonych do układania podłóg, kleje i masy szpachlowe e.V., GEV.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDEX GmbH Witten
Z-155.20-496
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Zakres stosowania:
Klej do aplikacji wałkiem, do układania:
– stabilnych wymiarowo wykładzin z PVC w formacie płytek i desek (do maks. 120 cm długości)
– wykładzin CV w postaci listew, płytek i desek na chłonnych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń
ARDEX AF 185 charakteryzuje się łatwą aplikacją, wysoką wydajnością i natychmiastowa możliwością układania wykładzin. Praca w pozycji stojącą podczas aplikacji wałkiem umożliwia ergonomiczną pracę.

Opis materiału:

Dyspersje polimerowe, żywica naturalna, woda, dodatki i konserwanty: Izotiazolinony

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi spełniać wymogi normy DIN 18 365 „Pokrycia podłogowe". W szczególności musi być równe, stale suche, twarde, nośne, czyste, bez pęknięć, jak również musi być wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie; w razie konieczności musi zostać właściwie przygotowane. Stare posadzki oraz wszelkiego rodzaju powłoki farb należy przed nałożeniem kleju zmatowić. Podłoża muszą być całkowicie oczyszczone z resztek kleju rozpuszczalnego w wodzie i starych warstw, a następnie zagruntowane ARDEX EP 2000. Prace szpachlowe należy wykonywać za pomocą odpowiednich mas szpachlowych ARDEX o grubości warstwy co najmniej 1,5 mm z użyciem podkładów ARDEX.

Przygotowanie i stosowanie materiału:
Wykładziny, które będą układane muszą być składowane w danym pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace by przyswoić temperaturę i wilgotność, w szczególności należy uwzględnić informacje producenta wykładziny.
Podłoża chłonne należy zagruntować ARDEX P 52 w proporcji 1:5 z wodą. Po ok. 60 min. można przystąpić do aplikacji ARDEX AF 185. ARDEX AF 185 nakłada się na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą wałka nylonowego 9 mm. Należy unikać tworzenia się kałuż. Faza układania wykładziny rozpoczyna się po krótkim czasie wietrzenia 20 minut i może trwać do 180 minut. Po około 40 minutach, wykładzina musi być wygładzona i dociążona walcem o wadze min. 50 kg

Zalecane narzędzia oraz ilości nanoszonego kleju:

Nylonowy wałek 9 mm
Zużycie ok.120 - 150 g/m²

Rada praktyczna:
Wcześniejsze nałożenie masy poziomującej zmniejsza ryzyko prześwitywania śladów kielni. Przed ułożeniem zaleca się krótkie szlifowanie maszyną jednotarczową o ziarnie 60.

10.06.2022

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp.z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Wyprodukowane
w systemie jakości QM/
UM zgodnym z DIN EN
ISO 9001/14001

ARDEX AF 185

Klej nakładany wałkiem do wykładzin PCV

Uwaga:

ARDEX AF 185 może być stosowany do lekkich i średnich obciążeń w pomieszczeniach prywatnych i publicznych do klejenia stabilnych wymiarowo wykładzin zgodnie z normą EN 649. Układanie wykładzin na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym należy wykonywać za pomocą kleju ARDEX AF 140 lub innego odpowiedniego kleju ARDEX. Procesy starzenia wykładzin dekoracyjnych LVT, mogą negatywnie wpłynąć na stabilność wymiarową. ARDEX AF 185 nie może być stosowany w obszarach, które podlegają intensywnemu czyszczeniu. Czyszczenie konserwacyjne wykładzin, należy przeprowadzać stosując niewielkie ilości przeparatów czyszczących. Możliwe jest wycieranie na mokro, dlatego czyszczenie z dużą ilością wilgoci nie jest możliwe. Do pielęgnacji wykładzin podłogowych nie wolno używać płynów dezynfekujących. Nie prowadzić prac poniżej temperatury +15°C. W przypadku wątpliwości, zrobić najpierw test na małej powierzchni.

Jeżeli po otwarciu opakowania widoczny jest kożuch na górze kleju (np.: po niewłaściwym przechowywaniu lub otwarciu) należy go usunąć nie mieszając.

W razie wątpliwości przeprowadzić próbne klejenie.

Przy pracach wykładziniarskich należy stosować się do wskazówek producenta wykładzin, jak również do obowiązujących norm budowlanych, prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Niższe temperatury i wyższa wilgotność względna wydłużają czas i mogą prowadzić do pułapek wilgoci. Podane czasy odnoszą się do +18 °C i 65 % RH.

Chronić przed dziećmi.

Produkt zawiera izotiazolinon.

Utylizacja:
Resztek nie wyrzucać do kanalizacji, nie pozostawiać w śmietnikach nie zakopywać w ziemi. Zużyte opakowania i resztki materiału utylizować u odbiorców zajmujących sie profesjonalnie recyklingiem materiałów chemicznych. Opakowanie w którym znajdują sie resztki związanego i utwardzonego kleju w którym zakończyły sie wszelkie reakcje wysychania i wiązania jest traktowane jako typowy odpad budowlany / domowy.

Instrukcja bezpieczeństwa:

Może powodować reakcje alergiczne.

Produkt zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EC nr. 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Zużycie materiału	120 - 150 g/m²
Materiał bazowy	Specjalna dyspersja tworzyw sztucznych
Czas wstępnego odparowania	20 minut
Temperatura podczas pracy	+15 °C
Czas układania	180 minut
Wilgotność powietrza (rF)	75 % (max.)
Środki czyszczące	Przed wyschnięciem: woda
Szczegóły produktu	
Ogrzewanie podłogowe:	nie
Odporność na obciążenia:	Tak (kółka–zgodnie z normą EN 12529)
Oznaczenie według GHS/CLP:	nie
Oznaczenie według GGVSEB/ADR:	nie
EMICODE	EC1^{PLUS} – bardzo niska emisja
GISCODE	D1 – nie zawiera rozpuszczalników TRGS 610
Opakowanie	Wiadro 10 kg netto
Magazynowanie	Ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Przechowywać w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem w zamkniętym opakowaniu