



ARDEX A 18

Szlam szepny

- Szlam szepny do wykonywania jastrychów zespolonych
- Warstwa szepna podczas prac wyrównawczych zaprawami cementowymi
- Długi czas otwarty
- Wysoka przyczepność do podłoża



Zakres stosowania

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Szlam szepny do wykonywania jastrychów zespolonych

- ARDEX A 35 spoiwo jastrychowe szybkowiążące
- ARDEX A 35 MIX zaprawa jastrychowa szybkowiążąca
- ARDEX A 38 4 godzinne spoiwo jastrychowe
- ARDEX A 38 MIX 4 godzinna zaprawa jastrychowa
- ARDEX A 58 Szybkoschnący jastrych o niskim skurczu
- ARDEX A 60 Wysokowytrzymałe spoiwo jastrychowe

i innych zapraw cementowych na podłożach betonowych, jastrychach cementowych oraz innych podłożach takich jak: chłonne okładziny ceramiczne, okładziny betonowe.

Rodzaj (Opis materiału)

Szary proszek z odpowiednimi dodatkami do bezpiecznego wytwarzania jastrychów związanych z podłożem.

Przygotowanie podłoża

Podłoże może być suche lub wilgotne, musi jednak posiadać wystarczającą wytrzymałość, nośność oraz przyczepność. Przed wykonaniem jastrychu zespolonego, podłoże przygotować mechanicznie poprzez frezowanie lub śrutowanie. Podłoże musi być wolne od kurzu, brudu, powłok malarskich, resztek tynków i innych substancji obniżających przyczepność.

Ewentualne rysy i pęknięcia w podłożu naprawić przy pomocy płynnej żywicy ARDEX FB, szybkiej żywicy naprawczej ARDEX PU 5 lub wielofunkcyjnej żywicy epoksydowej ARDEX EP 2000. Przestrzegać zaleceń zawartych w odpowiednich kartach technicznych.

W przypadku zwilżania podłoża unikać tworzenia się zastoisk wody.

Przygotowanie materiału

Do czystego naczynia wlać odpowiednią ilość wody, mechanicznie mieszając dodawać taką ilość proszku aby uzyskać masę w postaci jednorodnej pasty.

Do wymieszania 25 kg ARDEX A18 potrzebne jest około 5,75 litra wody.

Należy przygotować taką ilość materiału jaką można zużyć w przeciągu około 60 minut..

Przygotowany materiał nanosić na podłoże za pomocą pędzla, odpowiedniego wałka malarskiego lub za pomocą pacy zębatej. Materiał nanieść w grubości warstwy min. 1,5 mm. Przygotowaną zaprawę jastrychową nanosić metodą "świeżo na świeżo" na wilgotny szlam szepny.

Związanej zaprawy ARDEX A18 nie mieszać powtórnie z wodą.

ARDEX A18 stosować w temperaturach powyżej +5°C .

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55 - 200 Olawa
Tel. +48 71 716 45 60
Fax. +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z EN
ISO 9001/14001

ARDEX A 18

Szlam szepny

Wskazówki

Należy stosować się do zasad wykonywania jastrychów cementowych, w szczególności do norm EN 13813, DIN 18353, DIN EN 18560 oraz odpowiednich kart informacyjnych BEB.

Uwaga

Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki.

Proporcje mieszania ok.	Składnik A 5,75 l wody 1 c.o. wody	Składnik B 25 kg proszku 3 c.o. proszku
Zużycie materiału ok.	Zużycie materiału 1,5 kg/m ²	Wymagania minimalna grubość warstwy 1,5 mm
Gęstość nasypowa ok.	1,50 kg/l	
Ciężar świeżej zaprawy ok.	1,80 kg/l	
Właściwości aplikacji		
Czas użycia ok.	60 minut	
Czas otwarty	30 minut	
Warunki stosowania	+20°C	
Właściwości mechaniczne		
Przyczepność do podłoża betonowego	Przyczepność 1,5 N/mm ²	
Szczegóły produktu		
Ogrzewanie podłogowe	tak	
Wartość pH ok.	11	
Działanie korozyjne:	nie prowadzi do korozji elementów stalowych	
Oznaczenie według GHS/CLP	GHS05 „żrący”, hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo	
Oznaczenie według ADR	brak	
EMICODE	EC 1 PLUS = bardzo niska emisja PLUS	
GISCODE	ZP1 = Produkt cementowy o niskiej zawartości chromianów	
Opakowanie	Worek 25 kg netto	
Magazynowanie	W suchych pomieszczeniach przez 12 miesięcy, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach	

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania dla każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.