



ARDEX P 21

Podkład wypełniający

- wypełnia i gruntuje w jednym zabiegu roboczym
- może być stosowany na prawie wszystkich powierzchniach
- na chłonne i niechłonne podłoża
- szybko schnący
- umożliwia szybkie kontynuowanie dalszych prac



Zakres stosowania

Do wewnątrz. Na podłogi.

Podkład wypełniający i warstwa szczepna do podłoży chłonnych i niechłonnych takich jak:

- Beton
- Jastrychy cementowe i jastrychy anhydrytowe
- Resztki kleju oraz pozostałości mas wyrównujących
- Jastrychy magnezjowe i kamienno - drewniane
- Jastrychy z asfaltu lanego
- Okładziny z płytek i płyt
- Lastryko
- Suche jastrychy
- Drewniane deski podłogowe
- Płyty wiórowe P4
- Szlifowane płyty OSB
- Matowe, szlifowane powłoki z żywic

Do stosowania z masami wyrównującymi ARDEX w połączeniu z wykładzinami podłogowymi, gotowym parkietem i klejami do płytek ARDEX.

Do stosowania z masami wyrównującymi w połączeniu z klejami do płytek ARDEX.

Rodzaj (Opis materiału)

Biała dyspersja żywicy syntetycznej, specjalne spoiwa, dobrze dyspergowalne proszki z tworzyw sztucznych i wypełniacze.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, twarde, wolne od kurzu i środków rozdziających, a także nośne i odpowiednie do dalszych prac.

Przygotowanie i stosowanie materiału

ARDEX P 21 składa się z dwóch składników. Oryginalne opakowanie jest zaprojektowane jako wiadro do mieszania i zawiera dwa worki z proszkiem (składnik A) i jeden worek z ciekłą dyspersją (składnik B). Do ciekłej części dodaje się część w proszku, tak aby po energicznym mieszaniu powstała gładka zaprawa bez grudek. Do mieszania, zalecamy stosowanie mieszadła pierścieniowego. ARDEX P 21 nakłada się cienką warstwą na podłoże za pomocą szpachli. Można ją rozprowadzić w szerokich szczelinach i nierównościach, zmieniając jej konsystencję na gęstoplastyczną. W tym celu można dodać masę wypełniającą ARDEX A 45 lub ARDEX A 45 FEIN do pożądanej konsystencji.

W przypadku podłoży drewnianych zalecamy użycie ARDEX P 21 w połączeniu z odpowiednią siatką zbrojącą. W tym celu cienką warstwę ARDEX P 21 nakłada się na podłoże, a następnie układa się odpowiednią siatkę zbrojącą w świeżym materiale. Następnie powierzchnia jest wyrównywana metodą „mokre na mokre” przy użyciu ARDEX P 21.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Wyprodukowane
w systemie jakości QM/
UM zgodnym z DIN EN
ISO 9001/14001

ARDEX P 21

Podkład wypełniający

Zaprawa może być stosowana przez około 30 minut, a po 60–90 minutach, w wyniku hydratacji, staje się twarda, co umożliwia kontynuowanie dalszych etapów pracy.
Niskie temperatury wydłużają czas obróbki, wysokie skracają go.

Zużycie materiału wynosi ok. 200–800 g/m², w zależności od rodzaju podłoża i użytego narzędzia.

Uwaga:

Pozostałości wypełniaczy rozpuszczalnych w wodzie i klejów (np. zawierających ług siarczynowy) muszą zostać całkowicie usunięte.

ARDEX P 21 nie nadaje się do nakładania szpachlówek kryjących. Pojemniki i narzędzia można czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ARDEX P 21 należy stosować w temperaturze powyżej +5°C.

GISCODE:

- Składnik A (proszek) ZP1 = produkt zawierający cement, o niskiej zawartości chromianu
- Składnik B (dyspersja) D1 = bez rozpuszczalnika

Wskazówka:

Składnik A (Proszek):

Zawiera cement. Powoduje podrażnienie skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować okulary ochronne i rękawice ochronne.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać wdychania pyłu.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Składnik B (Dyspersja)

Zawiera produkt reakcji: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcję alergiczną. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Karta charakterystyki bezpieczeństwa dostępna na żądanie.

Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania ok.	Składnik A 10 kg proszku	Składnik B 5 kg dyspersji	Warunek 2 : 1 części wagowych
Zużycie materiału ok.	Zużycie 200 - 800 g/m ²	Warunek w zależności od rodzaju podłoża i używanego narzędzia	
Właściwości aplikacji			
Czas pracy ok.	30 minut		
Czas schnięcia ok.	Czas 60 minut 90 minut	Warunek na chłonnych podłożach na nie chłonnych podłożach	
Warunki stosowania	+20°C		
Szczegóły produktu			
Ogrzewanie podłogowe	tak		
Oznakowanie zgodnie z GHS/CLP	Składnik Składnik A Składnik B	Oznakowanie zgodnie z GHS/CLP GHS05 "korozyjne", sygnał ostrzegawczy: zagrożenie brak	
Oznakowanie zgodnie z ADR	Składnik Składnik A Składnik B	Etykietowanie zgodnie z ADR brak brak	
EMICODE	EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS		
GISCODE	Typ Dyspersja Proszek	GISCODE D1 = bez rozpuszczalnika ZP1 = produkt zawierający cement, o niskiej zawartości chromianu	



ARDEX P 21

Podkład wypełniający

Opakowanie	Składniki spakowane w wiaderku do mieszania zawierającym: 2 worki, każdy zawierający 5 kg netto składnika A (proszek) i 1 worek ARDEX ReduxPACK zawierający 5 kg netto składnika B (dyspersja)
Składowanie	Okolo 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, nie dopuszczać do przemrażania.