



ADI COAT PRIMER

Grunt akrylowy

Gruntowanie zapraw dekoracyjnych na podłogach i ścianach
przed wodnymi lakierami poliuretanowymi ARDEX

Nie zawiera rozpuszczalników

Niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO)

Zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza

Można rozcieńczać wodą

Odporny na działanie wody

Odporny na ścieranie

Do stosowania na ścianach i podłogach



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18

T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38

08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

www.ardex.es - ardex@ardex.es

ARDEX Polska Sp.z o.o.

Stanowice, ul. Jarzębinowa 6

55-200 Olawa

71 716 45 60

biuro@ardex.pl

www.ardex.pl

Producent z certyfikowanym systemem EN ISO 900

ADI COAT PRIMER

Podkład akrylowy

Rodzaj (Opis materiału):

Wodna dyspersja akrylowa wnikaćca w porowate podłoża, zapobiegająca wydostawaniu się pęcherzyków powietrza z podłoża i wysychaniu nakładanych po nim powłok.

Nieznacznie wzmacnia kolor powierzchni.

Zakres stosowania:

Gruntowanie zapraw dekoracyjnych na podłogach i ścianach przed wodnymi lakierami poliuretanowymi ARDEX.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania musi być twarda, nośna i wolna od kurzu i innych materiałów oddzielających takich jak farby, resztki zapraw wapiennych, gipsowych, pozostałości klejów itp., które mogą utrudniać przyczepność do podłoża.

Przygotowanie materiału:

Wlać produkt do kuwety malarskiej i nakładać cienką warstwę za pomocą wałka o krótkim włosiu. Grunt należy równomiernie nakładać na całą powierzchnię, unikając gromadzenia się materiału w nadmiernej ilości. Należy uważać, aby wałek nie uległ zamoczeniu, gdyż krople mogą spadać na malowaną powierzchnię. Przed nałożeniem ADI COAT PRIMER należy usunąć wszelkie luźne włókna z nowego wałka.

Do zagruntowania zwykle wystarczy jedna warstwa nierozcieńczonego ADI COAT PRIMER, ale na bardzo chłonnych podłożach mogą być potrzebne dwie warstwy, pierwsza rozcieńczona wodą w stosunku 1:1, druga bez rozcieńczenia. Powierzchnia powinna być równomiernie zagruntowana. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zwykle po ok. 1 godzinie w temperaturze +20°C (czas zależy od warunków środowiskowych i będzie lepszy przy dobrej wentylacji i unikaniu niskich temperatur), można rozpocząć aplikację lakieru poliuretanowego lub drugiej warstwy ADI COAT PRIMER.

Zużycie wynosi około 100-200 g/m² na warstwę, ale może się różnić w zależności od warunków podłoża i sposobu aplikacji.

Aplikację należy wykonywać w temperaturze otoczenia od +10 do +30°C i wilgotności względnej poniżej 85%.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu wodą. Po utwardzeniu materiał należy usunąć mechanicznie.

Środki ostrożności:

Produkt niepalny. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem, zastosować krem nawilżający. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary ochronne, rękawice i odpowiednią odzież ochronną. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku rozlania, zebrać za pomocą materiału absorbującego, takiego jak wermikulit lub piasek. Nie wylewać nieutwardzonego produktu do kanalizacji lub kanałów ani na ziemię.

Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

Przechowywanie:

Produkt można przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5° do +30°C, przez okres 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

(na bazie testów laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami)

Wygląd:	Biały mleczny płyn
Gęstość:	Ok. 1.0 g/cm ³
Czas schnięcia:	Ok. 1 godziny (+20°C)
Aplikacja:	Wałek z krótkim włosiem
Zużycie:	Ok. 100-200 gr/m ² (na warstwę)
Opakowanie:	5 Kg

ARDEX ponosi odpowiedzialność z jakości swoich produktów. Podane rekomendacje aplikacji bazują na testach i praktycznych doświadczeniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkt lub jego zastosowanie w przypadku dozowania i zastosowania innego niż rekomendowane. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym. Ta karta pozostaje obowiązująca do czasu wydania nowej.

Luty 2020