



ARDEX AR Glasgelege

Tkanina zbrojąca z włókna szklanego

- odporna na rozciąganie siatka z włókna szklanego
- łatwa w stosowaniu i układaniu
- mostkuje rysy i pęknięcia do 5 mm



Zakres stosowania

Laminowane włókno szklane nałożone na nośnik z włókniny

- do wypełniania rys i pęknięć o szerokości do 5 mm, zapewnia szerokie pokrycie zamiast zamykania na zasadzie połączenia siłowego
- do wypełniania ubytków w jastrychach i podłogach mieszanych do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Rodzaj (Opis materiału)

Laminowane włókno szklane nałożone na nośnik z włókniny

Stosowanie produktu

ARDEX AR Mata z włókna szklanego jest stosowana do mostkowania pęknięć w jastrychach. W tym celu mata z włókna szklanego jest nakładana i wygładzana na podłożu przy użyciu ARDEX P 21, ARDEX A 45, ARDEX A 46, ARDEX FIX lub AF 485. Odpowiednie są również produkty AF 490 i AF 495, jednak w takim przypadku powierzchnia musi być posypana piaskiem kwarcowym (ARDEX QS). Pęknięcia i szczeliny należy wcześniej wypełnić.

Podłoże musi być suche, stabilne oraz wolne od kurzu i środków oddzielających.

Pęknięcia i szczeliny należy odkurzyć. Podłoża, w zależności od ich porowatości, należy zagruntować przed użyciem produktów ARDEX A 45, ARDEX A 46 i ARDEX FIX za pomocą ARDEX P 52 (należy przestrzegać proporcji mieszania), P 52 READY lub P4 READY.

Ważne jest także przestrzeganie czasu schnięcia gruntów.

Mata z włókna szklanego ARDEX AR powinna być przycięta nożem lub nożyczkami w taki sposób, aby pęknięcia lub szczeliny były mostkowane z nadmiarem 30 cm z każdej strony. Włókna muszą być ułożone poprzecznie względem pęknięcia lub szczeliny.

Następne etapy szpachlowania:

Odchylić matę z włókna szklanego ARDEX AR i nałożyć jeden z wyżej wymienionych produktów na podłoże. Następnie umieść siatkę ARDEX AR w masie i docisnąć kielnią. Powierzchnię maty całkowicie pokryć jedną z wymienionych wcześniej mas szpachlowych lub klejów do wykładzin podłogowych.

Po wyschnięciu powierzchni można dalej obrabiać za pomocą mas szpachlowych ARDEX.

Uwaga

Nie należy stosować produktu w temperaturze poniżej +15°C dla podłoża oraz poniżej +18°C dla temperatury w pomieszczeniu. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić pomiędzy 40% a 65%, maksymalnie do 75%.

Wszystkie podane informacje odnoszą się do temperatury ok. 20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 50%.

W przypadku zimnej pogody wszystkie materiały do układania należy odpowiednio wcześniej aklimatyzować w ogrzewanym pomieszczeniu.

Pęknięcia i szczeliny większe niż 5 mm należy zamykać w sposób zapewniający trwałe połączenie, np. za pomocą żywicy ARDEX P 10 SR lub ARDEX FB. Szczeliny dylatacyjne (ruchome) muszą zostać przeniesione przez warstwę wykończeniową. Zamykanie szczelin dylatacyjnych w jastrychu ogrzewanym (wspólnie sterowanym) możliwe jest wyłącznie po konsultacji z działem technicznym ARDEX.

Produkt nie nadaje się do powierzchni mocno obciążonych w zastosowaniach przemysłowych.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Wyprodukowane
w systemie jakości QM/
UM zgodnym z DIN EN
ISO 9001/14001

ARDEX AR Glasgelege

Tkanina zbrojąca z włókna szklanego

Gramatura	110 g/m ²
Rozmiar rolki	36 m ²

Szczegóły produktu

Opakowanie	Rolki o powierzchni 36 m ² , szerokość rolki 0,8 m, długość rolki 45 m
Składowanie	Przechowywać w pozycji pionowej