



CONTOPP®

PLASTOLAN 20

Nr artykułu: 20.425

Karta techniczna

Działanie

- Zwiększenie klasy wytrzymałości na zginanie i wynikająca z tego możliwość zmniejszenia nominalnej grubości jastrychu
- Redukcja pęknięć poprzez zwiększenie elastyczności

Obszar zastosowania

- Płynny dodatek polimerowy do produkcji wytrzymałych na wysokie obciążenia i odpornych na zużycie mieszanek budowlanych na bazie cementu lub wapna
- Do wykonywania jastrychów na ogrzewaniu podłogowym

Dane techniczne

Kolor: biały
Postać: płyn
Gęstość (w temp. 20°C): $1,01 \pm 0,01 \text{ g/ml}$
Temperatura pracy: powyżej + 5 °C

Składowanie: ok. 12 miesięcy – chronić przed nasłonecznieniem i mrozem
Opakowanie: Kanister: 20 kg netto
Beczka: 220 kg netto
Zbiornik 1.000 kg netto

Materiały bazowe

- CEM I 32,5 R lub CEM II (zalecane typy A) 32,5 R zgodnie z normą DIN EN 197
- Zwiększona zawartość tworzyw sztucznych

Sposób przygotowania

- Należy przestrzegać zalecanego dawkowania (2,0 % – 10,0 % masy cementu)
- Pamiętaj o oszczędzaniu wody!
- Dodatki podczas przygotowywania mieszanki jastrychowej:
 1. Połowa ilości piasku
 2. CEM
 3. Woda
 4. CONTOPP® Plastolan 20
 5. Połowa ilości piasku
- Czas mieszania minimum 2 minuty po dodaniu wszystkich składników.

Ogólne warunki na placu budowy

- Podczas utwardzania chronić przed przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem
- Świeżo wykonane powierzchnie należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem

Dalsze prace

- W przypadku planowanej późniejszej czynności zaleca się zastosowanie środka CONTOPP® Verdunstungsschutz 10 (ochrona przed parowaniem)
- Przed ułożeniem okładziny podłogowej należy użyć odpowiednich klejów. Kleje na bazie poliuretanu nie są odpowiednie! Należy przestrzegać instrukcji producenta!

WŁAŚCIWOŚCI

DANE TECHNICZNE

INSTRUKCJA STOSOWANIA

UWAGI SZCZEGÓŁOWE



- Podczas stosowania naszych produktów należy zawsze przestrzegać ogólnych zasad higieny pracy.
- **CONTOPP®** Plastolan nie zawiera rozpuszczalników ani chlorków i jest bezpieczny z punktu widzenia ekologii budowlanej.
- Przy prawidłowym przechowywaniu nasze produkty nie ulegają degradacji. Dlatego też przechowywanie przez okres do 12 miesięcy nie wpływa na ich stabilność ani reaktywność.
- Więcej informacji na temat postępowania z produktami **CONTOPP®** można znaleźć w kartach charakterystyki.

Surowce, które przetwarzamy, oraz wytwarzane przez nas produkty podlegają rygorystycznym kontrolom zakładowym. Podczas stosowania tego produktu nie wolno używać dodatków innych producentów. Należy pamiętać, że nasze produkty oraz proces ich stosowania należy sprawdzić pod kątem ich przydatności do przewidywanych warunków panujących na placu budowy. Istotne znaczenie dla jakości jastrychu mają jakość piasku i cementu, proporcje mieszanki oraz wykonanie zgodnie z uznanymi zasadami techniki układania jastrychu. Ponieważ nie mamy kontroli nad warunkami panującymi na placu budowy ani nad sposobem wykonania robót budowlanych, z niniejszej instrukcji nie można wywodzić żadnej odpowiedzialności prawnej.

UWAGI OGÓLNE

01.01.20