

Karta techniczna

PANDOMO PU Primer

Podkład poliuretanowy na bazie wody pod powłokę PANDOMO PU Top Coat

- › Nieźółknący, przezroczysty
- › Utrzymuje naturalny charakter powierzchni
- › Łatwe i bezpieczne stosowanie
- › Gotowy do użycia
- › Bez rozpuszczalników
- › O niskim zapachu
- › Bardzo wydajny
- › Niska emisyjność



Zakres stosowania:

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. PANDOMO PU Primer to wodny podkład poliuretanowy stosowany w systemie z powłoką nawierzchniową PANDOMO PU Top Coat, służący do gruntowania dekoracyjnych powierzchni podłóg i ścian PANDOMO wewnątrz pomieszczeń. Podkład sprawia, że PANDOMO PU Top Coat łatwo się nakłada i wysycha bez smug. Powierzchnie zachowują swój naturalny wygląd. Dwa produkty systemowe PU Primer i PU Top Coat są optymalnie dopasowane i charakteryzują się bardzo niskim zużyciem podczas aplikacji.

Rodzaj (Opis materiału):

Podkład poliuretanowy 2K na bazie wody.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Podkład gruntujący PANDOMO PU nakłada się za pomocą mopa. Materiał należy przelać do odpowiedniego pojemnika, który nadaje się do zastosowania mopa. Mop powinien być w pełni nasycony, grunt nakłada się metodą "świeżo na świeżo". Należy unikać tworzenia się kałuż. Pracy nie wolno przerywać, w przeciwnym razie na powierzchni pojawiają się smugi i ślady.



W miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz na podłogach silnie chłonnych grunt PANDOMO PU należy nałożyć dwukrotnie. Po całkowitym wyschnięciu (po około 30 - 60 minutach) można nakładać impregnat PANDOMO PU Top Coat.

Należy zwrócić uwagę:

Podczas aplikacji należy unikać bezpośredniego światła słonecznego. W czasie aplikacji ogrzewanie podłogowe należy ograniczyć lub wyłączyć. Warstwa podkładowa nie służy jako warstwa wykończeniowa i zawsze musi zostać pokryta warstwą PANDOMO PU Top Coat. Wentylacja wspomaga suszenie. Można ją przyspieszyć za pomocą odpowiedniego wentylatora przemysłowego. W przypadku stosowania wentylatorów nie należy ich włączać w trakcie nakładania podkładu. Aby sprawdzić, czy powierzchnia po zagruntowaniu jest dostatecznie uszczelniona i czy podłoże nie będzie już wchłaniać wilgoci, można wylać na podkład kilka kropli wody. Jeśli krople pozostają na powierzchni, podłoże jest wystarczająco zagruntowane i można nakładać PANDOMO PU Top Coat.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa / utylizacji:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Nosić rękawice ochronne i ochronę oczu. Utylizacja pojemnika i jego zawartości w stanie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.



Karta techniczna

PANDOMO PU Primer

Podkład poliuretanowy na bazie wody pod powłokę PANDOMO PU Top Coat

Wymagania materiałowe	ok. 1L = 15 m ² w zależności od chłonności podłoża
Zużycie	Zużycie 60 - 70 g/m ²
Gęstość	Gęstość 1,04 kg/l
Temperatura stosowania	+10°C do +30°C
Właściwości aplikacji	
Czas wysychania	Czas 30 - 60 minut
Szczegóły produktu	
Oznaczenie według GHS/CLP	Oznaczenie według GHS/CLP brak
Oznaczenie według ADR	Oznaczenie według ADR brak
EMICODE	EC 1 = bardzo niska emisja
GISCODE	D1 = bezrozpuszczalnikowe materiały do nakładania w postaci dyspersji
Opakowanie	Kanister z tworzywa sztucznego 5 l
Magazynowanie	W suchych pomieszczeniach, w temperaturze przechowywania od 5°C do 30°C i wilgotności względnej maks. 85%, może być przechowywany przez około 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.